

BUTINOX Futura Maling

Produktbeskrivelse

Type

Alkydmodifisert akrylmaling for utvendig treverk.

Egenskaper og fordeler

BUTINOX Futura Maling er en høykvalitetsmaling med meget god værbestandighet. Den gir svært holdbar beskyttelse og ekstra langt vedlikeholdsintervall.

Bruksområde

Benyttes i system med **BUTINOX Futura Grunning**. Anbefales på nytt grunnet, grunnet trykkimpregnert eller tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk utendørs. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Bart metall grunnes først med **QUICK Bengalack Metallgrunning**.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Vedlikehold

Vask av behandlede flater

Årlig husvask med **BUTINOX Husvask** anbefales. Ved rengjøring før rebeising anbefales **Butinox Kraftvask**.

Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold/mekaniske faktorer og rebehandling må derfor gjøres ved behov.

Reparasjon av skade

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt forhandler eller utførende firma.

Miljømerking



2097 0003

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

42543234, 42543245, 48959173, 42543253, 42543264, 42543272, 42543283, 42543298, 42543302, 42543317, 42543321, 42543336, 42543340, 42543355, 42543366, 54129774, 54129785

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. B/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 75 g/l VOC.

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Fyll ut relevante produktdetaljer

Glansgrad

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Arbeidet er utført av

Dato

Underskrift