

TYRI Tretjære

Produktbeskrivelse

Type

TYRI Tretjære er et naturprodukt og består av 100 % ren tretjære. Bruken av tretjære har lange tradisjoner i Norge og i norsk byggeskikk.

Egenskaper og fordeler

Tretjæren gir treverket et vakkert eksklusivt utseende og en karakteristisk lukt. **TYRI Tretjære** er en mørk og tyktflytende naturlig tjære.

Bruksområde

TYRI Tretjære benyttes til utvendig behandling av nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere tjærebehandlet treverk. Benyttes på tømmerbygninger, hytter, hus, stabbur, naust, gjerder, brygger, trebåter o.l.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 og 10 liter.
Volumbasert tørrstoffinnhold	100 ± 2 volum%
Litervekt	1.1
Flammepunkt	Closed cup (CC): 63°C (145.4°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 250 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. **TYRI Tretjære** er et rent naturprodukt og fargen kan derfor variere noe. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Tretjære blekner under påvirkning av sollys.

Tjærebehandlede flater bør ikke overmales med vanlig maling/beis eller tjærebeis pga. fare for gjennomblødning og mulig oppsprekking. Blanding med andre produkter skjer på eget ansvar. Scanox AS påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skjolder som oppstår ved bruk av **TYRI Tretjære**.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel.

Rengjøring av malerverktøy

TYRI Balsamterpentin eller rødsprit.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
	Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)

Anbefalt: 3 - 6 167 - 333 165 - 330

Tynner

TYRI Balsamterpentin (vegetabilsk terpentin).

Forhold under påføring

Underlaget skal være tørt og rimfritt før påføring.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, graden av sol-eksponering, luftfuktighet og filmtykkelse. Tretjære tørker sent. Det kan ta fra 3 døgn til flere uker; avhengig av værforhold, soleksponeering og inntregning i underlaget.

Bruksanvisning

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt, samt fritt for olje og fett. Underlag bestående av forvitret tjære og løse trefiber stålborstes lett med kardask. Flatene rengjøres med BUTINOX Kraftvask og behandles med BUTINOX Sopp- og Algedreper før tretjæren påføres.
Bruksmåte:	TYRI Tretjære er vanligvis tyktflytende, og bør påføres varm. Varmes i vannbad til ca. 60 °C. Alternativt kan man tynne (ca. 10%) med TYRI Balsamterpentin til produktet er strykbart. Tretjæren påføres best med pensel. Unngå påføring i sterk sol.
Etterbehandling:	Etterbehandling foretas innen ett år etter første gangs behandling, og gjerne hvert år i en 3 års tid; siden etter behov. Syd- og vestvegger er mest utsatt og vil trenge oftere behandlinger enn nord- og østvegger. Husk endevedsbehandling.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

22531081, 22531099

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.