

TYRILIN Tjærebeis

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Tjærebeis er en blanding av utvalgte alkydoljer, tretjære, UV-stabilisatorer og sopphindrende midler.

Egenskaper og fordeler

Inneholder transparente pigmenter som sammen med tretjære gir vakkert transparent fargespill. Beisen trenger godt inn i treverket og gir en vannavvisende overflate.

Bruksområde

TYRILIN Tjærebeis brukes til behandling av nytt, impregnert eller tidligere beiset utendørs treverk, for eksempel hytter, hus, naust og gjerder. **TYRILIN Tjærebeis** brukes direkte på treverk uten grunning.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (base 2,7 L) og 10 L (base 9 L)
Fås i følgende baser	C og transparent gul. TYRILIN Tjærebeis kommer i tillegg i to ferdigfarger; 11 Lys/Vedlikeholdsbeis og 16 Mørk.
Brekking	Baser skal blandes over Butinox Colour Manager .
Farger	Se Tyrilin sitt fargekart. Fargene i fargekart kan avvike noe fra ferdig påført tjærebeis, siden de transparente fargene lar underlaget skimtes igjennom. Fargen kan også variere på ulikt underlag, dvs. på ulike tresorter og på høvlet/uhøvlet tre. Gjør prøveoppstrøk på egne panel/plankebiter og vurder prøvene opp mot flere av veggene under ulike lysforhold for å se hvordan fargen endrer seg. Ved overbeising av tidligere beiset underlag vil fargeinntrykket endres noe, og det kan anbefales å gjøre prøvestrykninger.
Glansgrad	Blank overflate ved flere strøk.
Generisk type	Produktet er basert på værbestandige alkydoljer blandet med tretjære.
Volumbasert tørrstoffinnhold	60 ± 2 volum%
Litervekt	0.95
Flammepunkt	62 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.
Rør godt om både før og under arbeidets gang. Kan påføres i minusgrader.
Husk å behandle endeveden godt.

TYRILIN Tjærebeis er basert på et naturprodukt og fargen kan derfor variere noe; derfor bør bokser med samme produksjonsnummer benyttes på hele bygget.

Fargen kan også variere på ulikt underlag, dvs. på ulike tresorter og på høvlet/uhøvlet tre.
Bokser/spann med ulike produksjonsnumre bør blandes før bruk for å hindre nyanseforskjeller.

Tjærebeis mattes og blekner under påvirkning av sollys.
Fargen kan også variere på ulikt underlag, dvs. på ulike tresorter og på høvlet/uhøvlet tre.
Underlag behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling.
Det anbefales heller ikke å beise på underlag av ren tretjære.

Påføringsutstyr/-metoder

Bruk en bred beispensel og stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.013–0.017"
Viftevinkel	30–40°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprøyting må gjøres av profesjonelle. Ved sprøyting bør beisen etterstrykes med pensel.

Rengjøring av malerverktøy

White spirit. Verktøyet rengjøres i White spirit. Deretter vaskes de med såpe og lunkent vann.

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk:	4 – 6	167 – 250	100 – 150
Anbefalt, høvlet treverk:	8 – 12	83 – 125	50 – 75

Avhengig av underlaget.

Forhold under påføring

Unngå påføring i sterk sol. Dugg og fuktig luft kan gi mattskjolder. Underlaget må være tørt og rimfritt.

Tørketider

Tørketiden er avhengig av værforhold, soleksponering og inntregning i underlaget.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar Fra 2 til flere døgn.

TYRILIN Tjærebeis tørker sent. Det kan ta fra to til flere døgn, avhengig av været og inntregning i underlaget.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget må være rent og tørt. Påse at nytt treverk er fri for sopp. Skitne flater vaskes med **BUTINOX Husvask og Kraftvask** (tynnet med vann 1:10).

Underlag	Behandling
Nytt treverk:	Nytt treverk må behandles snarest mulig etter oppsetting; helst innen 3 uker.
Værslitt treverk:	Pusses ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre. Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll godt med rent vann.
Kledning eller laft som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker:	Stålbørstes eller slipes lett. Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll godt med rent vann.
Laftet tømmer og glatte høvlede flater:	Pusses før påføring for å bedre heft. Fjern løse trefibre.
Blanke, intakte beisflater:	Må nedmattes før ny beising. Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll godt med rent vann.
Gammel værslitt/forvitret tjærebeis:	Stålbørstes eller slipes lett. Fjern løse trefibre. Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll godt med rent vann.

Forbehandling

Påfør **BUTINOX Sopp- og Algefjerner** iht. bruksanvisningen.

Toppstrøk

Bruk en bred beispensel og stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder.

Nytt, uhøvlet treverk: 2 strøk. Andre strøket påføres straks første strøket er tørt.

Nytt, høvlet treverk: 3 strøk. Andre strøket påføres straks første strøket er tørt.

Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Husk å behandle ekstra nøye endeved, eksponerte tømmerdragere og tømmer som har begynt å sprekke opp.

Vedlikehold

Vedlikehold foretas etter behov. Syd- og vestvegg slites raskest ned og trenger hyppigere behandling enn de øvrige veggene. Uhovlet tre får ett strøk, mens hovlet får to. Unngå påføring i sterk sol. Det anbefales nr. 11 Lys/Vedlikeholdsbeis som vedlikeholdsfarge om man er fornøyd med den fargen fasaden har. Gråtoner skal kun vedlikeholdes med egen farge.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Kan lagres i minusgrader. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering



Må leveres på mottak for farlig avfall.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

22530570, 22530638, 22530588, 22530646, 22530653, 22530604, 22530661, 22530612, 22530679, 22530620, 22530687, 25977422, 41714332, 41714343, 42704737, 42706485, 42706493, 42706504

NOBB modul nummer

42064276

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.