

TRESTJERNER Gulvmatt

Produktbeskrivelse

Type

Helmatt gulvlakk for tre og parkett.



Egenskaper og fordeler

Vanntynnet og luktsvak. Har oljens utseende og lakkens slitestyrke. Gir ingen synlig lakkfilm. Produktet gir et transparent, helmatt, lunt og dempet uttrykk – som fremmer treverkets naturlige utseende. Lakken inneholder aktivt lysfilter som hemmer gulning av treverket og motvirker nedbrytning av lakkfilmen.

Bruksområde

Gulv og trapp i heltre og parkett, samt møbler. Anvendes på ubehandlede, lakkerte, oljede og lutede flater. Kan også benyttes på gulvbelegg.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L og 3 L
Brekking	Skal ikke brekkes.
Glansgrad	Ved 60°: 2-5. Ved 85°: 3-6.
Generisk type	Vanntynnet akryl/-polyuretanlakk.
Volumbasert tørrstoffinnhold	27 ± 2 volum%
Litervekt	1.04
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. "Ny og bedre" skal ikke blandes med tidligere versjon av produktet. Rør godt om før og under arbeidet.

Påføringsutstyr/-metoder

Jordan Gulvlakkpensel Perfect eller Jordan Malerull Perfect for jevne flater. Påfør lakken jevnt og fyldig i bordenes lengderetning med Jordan Perfekt pensler og ruller. Arbeid raskt og effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk.

Rengjøring av malerverktøy

Vann.

Tynner

Skal ikke tynnes.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	27 - 34

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

Tørketider

Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overlakkerings tiden.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Overlakterbar etter	4 t
Bruktørr	8 t
Gjennomherdet	2 uker

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nye ubehandlede og nedslipete gulv:	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakkering. Rens med TRESTJERNER Gulvrens . Påfør 3 strøk TRESTJERNER Gulvmatt . På ny, nedslipt og oljet eik, samt eksotiske treslag, påfør TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert som første strøk.
Oljede, lakkerte og tidligere fabrikk-lakkerte flater:	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakkering. Renses med TRESTJERNER Gulvrens . Lakkerte og tidligere fabrikk-lakkerte flater mattslipes med slipepapir no. 150-180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Støvsug og tørk overflaten grundig med Jordans mikrofiberklut. Påfør 2 strøk TRESTJERNER Gulvmatt . NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først, for å kontrollere at lakken er kompatibel med oljen.
Gulvbelegg:	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakkering. Rens med TRESTJERNER Gulvrens . Mattslip lett med slipepapir nr. 150-180. Støvsug og tørk over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut. Påfør 2 strøk TRESTJERNER Gulvmatt . OBS! Det finnes gulvbelegg som ikke er egnet til overlakking. Sett en prøve på et lite synlig sted for å sjekke heft til underlaget.

Vedlikehold

Unngå vask og tepper på gulvet de første 2 ukene etter lakkering.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Miljømerking



Produktet er testet etter 3 døgn (SP) iht de testkrav som settes av BREEAM® NOR.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

49424692, 49424703

NOBB modul nummer

22531545

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.