

## TRESTJERNER Betongmaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

**TRESTJERNER Betongmaling** er en halvblank, vanntynnet akrylmaling for betonggulv/betongflater.

#### Egenskaper og fordeler

Betongmalingen er luktsvak og lett å påføre. **TRESTJERNER Betongmaling** tørker raskt, gulner ikke og danner en slitesterk, hard og vaskbar overflate som har god vedheft til underlaget. Produktet kan blandes i mange farger.

#### Bruksområde

**TRESTJERNER Betongmaling** benyttes innendørs på ubehandlede og tidligere behandlede betonggulv med normal slitasje. Kan også benyttes på betongvegger. Produktet skal ikke benyttes direkte på nystøpt betong før denne er herdet; ei heller på fuktige flater.

På belastede gulvflater som lager- og industrigulv, verksted- og garasjgulv med trafikk, parkeringshus etc – benyttes **TRESTJERNER Sigural Epoksy Gulvmaling**.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	2,7 L og 9 L
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal fargebrekkes før bruk.
<b>Glansgrad</b>	Halvblank (40)
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	37 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.2
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, filtrull/mikrofiberrull eller sprøyte.  
Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.  
Påføres jevnt og fyldig i 2–3 strøk avhengig av underlag og farge. Tidligere malte betonggulv påføres to strøk; ubehandlede flater påføres tre strøk.

#### Rengjøring av malerverktøy

Rengjøring med litt såpe og vann.

#### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	8 - 10	100 - 125	37 - 46

## Tynner

Vann.

## Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C ved bruk av produktet.

## Tørketider

Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overmalingsstiden.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	Ca. 1 time
Overmalbar	Ca. 4 timer
Bruktørr / forsiktig bruk	24 timer

Full slitestyrke: etter minimum 72 timer.

Unngå vannbelastning de første 2-3 ukene etter påføring. Malingen trenger 2-3 uker for å oppnå fulle filmegenskaper.

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent og tørt og fast, og fritt for fettstoffer, oljer og andre forurensninger. Skitne flater rengjøres med **BUTINOX Husvask og Kraftvask** og skylles godt med vann. Skader i betongen utbedres. Løs puss og rester av sementslam må fjernes mekanisk eller syrevaskes. Stålglatet betong må maskinlipes eller syrevaskes.

Underlag	Behandling
Nystøpt betong:	Nystøpte betonggulv må tørke minimum 1 uke pr. cm betongtykkelse før påføring av <b>TRESTJERNER Betongmaling</b> (f.eks. 4 cm betongtykkelse = 4 uker tørk). Ubehandlede flater påføres 3 strøk <b>TRESTJERNER Betongmaling</b> .
Sugende eller porøse underlag:	Sugende eller porøse underlag må behandles med <b>TRESTJERNER Betongolje</b> før maling. Ubehandlede flater påføres 3 strøk <b>TRESTJERNER Betongmaling</b> .
Tidligere malte underlag:	På tidligere malte flater fjernes løstsittende maling og rengjøres med <b>BUTINOX Kraftvask</b> eller <b>TRESTJERNER Gulvrens</b> . Blanke flater mattslipes. Tidligere malte betonggulv påføres 2 strøk <b>TRESTJERNER Betongmaling</b> .

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking

BREEAM<sup>®</sup> NOR

Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM<sup>®</sup> NOR.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

44557743, 44557758, 44557762, 44557777, 44557781, 44557796

### NOBB modul nummer

41834097

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

### **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.