

BUTINOX Interiør Heftgrunn

Produktbeskrivelse

Type

En vannbasert, matt akrylgrunning.

Egenskaper og fordeler

Den er luktsvak. Har god utflyting og minimalt sig. God vedheft til underlaget. Kan overmales med akryl- og alkydmaling.

Bruksområde

Benyttes som grunning på innvendige underlag som panel, dører, vinduer, lister, innredning, vinyltapet og andre tapeter, bygningsplater, harde plater og fliser i tørre rom. Kan brukes som første strøk på voksholdige sponplater og vinyl.

Produktet skal ikke brukes på veggsparkel/skjøtesparkel.

Produktdata

| | |
|-------------------------------------|--|
| Emballasjestørrelser | 0,75 L (BASE 0,68 L), 3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L) |
| Fås i følgende baser | Tilnærmet A-base. |
| Brekking | Produktet kan fargebrekkes som A-base til tilnærmet farge over Butinox Colour Manager. |
| Farger | A-base kan benyttes ublandet som hvit. |
| Glansgrad | Matt 05 |
| Volumbasert tørrstoffinnhold | 35 ± 2 volum% |
| Litervekt | 1.4 |
| VOC for bruksklart produkt | EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 15 g/l VOC. |

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk. Gjør prøveoppstrøk på fliser for å kontrollere hefteevnen.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

Rengjøring av malerverktøy

Rengjøres med vann og såpe.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

| | Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter) | Filmtykkelse pr. strøk (µm) | |
|-----------|--|--------------------------------|-----------------|
| | | Våt (beregnet) | Tørr (beregnet) |
| Anbefalt: | 8 - 10 | 100 - 125 | 35 - 44 |

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

| | |
|----------------------------|-------|
| Relativ luftfuktighet (RH) | 50 % |
| Lufttemperatur | 23 °C |
| Underlagstemperatur | 23 °C |

| | |
|------------|-----|
| Støvtørr | 1 t |
| Overmalbar | 2 t |

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Flatene vaskes med **BUTINOX Interiørvask** eller **TRESTJERNER Gulvrens** og mattslipes med slipepapir.

Forbehandling

Kvister isoleres med **JOTUN Kvistlakk vanntynnet** eller med **BUTINOX Interiør Sperrende Maling**.

Grunning

BUTINOX Interiør Heftgrunn: 1 strøk.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45492175, 45492186, 45492372

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)

versjonen være gjeldende.