

QUICK Bengalack Aluminiumsmaling

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Aluminiumsmaling er en silkematt alkydmaling med aluminiumspigmenter.

Egenskaper og fordeler

QUICK Bengalack Aluminiumsmaling er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet.

Bruksområde

QUICK Bengalack Aluminiumsmaling benyttes innvendig og utvendig som dekkstrøk på jernkonstruksjoner, tanker, bølgeblekk, landbruksredskaper, maskiner, gjerder/hegn, sykler, møbler og lignende.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L.
Brekking	Skal ikke brekkes.
Glansgrad	Silkematt.
Volumbasert tørrstoffinnhold	37 ± 2 volum%
Litervekt	0.95
Flammepunkt	Closed cup (CC): 36°C (96.8°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før og under arbeidet. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Flat pensel, korthåret rull/fordriver.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.015–0.021"
Viftevinkel	30–50°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	37 - 46

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	7-8 t
Bruktørr / forsiktig bruk	Min. 24 t

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, tørt og mattslipt. Fjern alt fett, olje, rust, løstsittende maling o.l.

Underlag	Behandling
Galvanisert stål, lettmetall og aluminium:	Nye flater avfettes med UNIVERSALTYNNER NR. 1 og vaskes med BUTINOX Kraftvask i forholdet 1:5 med vann. Skyll godt. Påfør 2 strøk QUICK Bengalack Aluminiumsmaling . Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.
Jern/stål:	Alle flater vaskes med BUTINOX Husvask , eventuelt med BUTINOX Kraftvask . Skyll godt. Fjern løs maling og eventuell rust. Synlige rustflater må stålbørstes ned til bart metall. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Metallgrunning . Påfør 2 strøk QUICK Bengalack Aluminiumsmaling . Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.

Lagring

Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

46124585

NOBB modul nummer

41881633

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.