

## BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling

### Produktbeskrivelse

#### Type

Høyteknologisk produkt som har meget god glans og fargestabilitet og gode egenskaper mot overflatesopp.

#### Egenskaper og fordeler

**BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling** gir en elegant og halvblank finish.

Spesialmalingen gir husets detaljer en ekstra robust og holdbar beskyttelse. 12 års skriftlig garanti på farge og glans.

#### Bruksområde

Benyttes i system med **BUTINOX Futura Grunning**. Spesielt egnet til høvlet treverk, som f.eks. vinduer, dører, staffasje, hagemøbler, garasjeporter, gjerder o.l. Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert.

Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Bart metall grunnes først med **QUICK Bengalack Grunning**.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 (base 0,68) og 3 (base 2,7) liter.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B, C og oksydrød.
<b>Brekking</b>	Baser skal fargebrekkes før bruk.
<b>Glansgrad</b>	40–50
<b>Glansgrad</b>	(ved 60°)
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	37 ± 2 volum% (Hvit)
<b>Litervekt</b>	1.27 (Hvit)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Underlag som tidligere har vært behandlet med tjære- eller mineralholdig beis, kan gi misfarging. Underlag behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

Hvis påført med rull eller sprøyte, bør flatene etterstrykes med pensel umiddelbart.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,011–0,019"
<b>Viftevinkel</b>	30–50°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

## Rengjøring av malerverktøy

Rengjøring med litt såpe og vann.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	6 - 10	100 - 167	37 - 62
<b>Kommentarer:</b>	Avhengig av underlaget.		

## Tynner

Skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C ved påføring og under tørking. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr. Unngå påføring i direkte sollys.

## Tørketider

Avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tiden før overmaling.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C

<b>Overmalbar</b>	Ca. 4 timer
-------------------	-------------

## Bruksanvisning

Underlaget må være rent og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt treverk:	Avrund skarpe kanter med slipepapir/sandpapir. Nytt treverk skal behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med <b>BUTINOX Futura Grunning</b> . Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt. Påfør 3 fylldige strøk <b>BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling</b> .
Vinduer av furu og vakuum- og dyppimpregnert treverk som inneholder voks el. silikon:	Avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping. Avrund skarpe kanter med slipepapir/sandpapir. Fjern løse trefibre. Vask med <b>BUTINOX Husvask</b> . Desinfiser med <b>BUTINOX Sopp- og Algedreper</b> . Bart treverk grunnes med <b>BUTINOX Futura Grunning</b> . Husk endevedsbehandling. Påfør 3 fylldige strøk <b>BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling</b> .
Treverk som har stått ubehandlet lenger enn 3 uker, og gammel værslikt beis eller dekkbeis:	Slipes med sandpapir. Avrund skarpe kanter med slipepapir/sandpapir. Fjern løse trefibre. Vask med <b>BUTINOX Husvask</b> . Skyll godt med rent vann. Desinfiser med <b>BUTINOX Sopp- og Algedreper</b> . Bart treverk grunnes med <b>BUTINOX Futura Grunning</b> . Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt. Påfør 3 fylldige strøk <b>BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling</b> .

Tidligere behandlede og intakte flater:	Blanke, harde flater nedmattes mekanisk. Avrund skarpe kanter med slipepapir/sandpapir. Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Desinfiser med <b>BUTINOX Sopp- og Algedreper</b> . Bart treverk grunnes med <b>BUTINOX Futura Grunning</b> . Påfør 2 fylldige strøk <b>BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling</b> .
Gammelt bart treverk, eller nedslitt, tidligere behandlet underlag:	Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping. Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll godt med rent vann. Desinfiser med <b>BUTINOX Sopp- og Algedreper</b> . Gammelt bart, eller nedslitt, tidligere behandlet underlag, grunnes med <b>BUTINOX Futura Grunning</b> etter forbehandlingen. Påfør 3 fylldige strøk <b>BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling</b> .
Galvanisert stål og aluminium:	Vaskes med <b>BUTINOX Kraftvask</b> i forholdet 1:5 med vann og skylles godt, eller gis ett strøk etsgrunning. Eldre plater må vaskes med <b>BUTINOX Kraftvask</b> og skylles godt. Påfør 3 fylldige strøk <b>BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling</b> .
Bølgeblikk, jern og stål:	Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll godt med rent vann. Fjern løs maling og eventuell rust. Behandles deretter med 1-2 strøk rusthindrende grunning ( <b>QUICK Bengalack Grunning</b> ). Påfør 3 fylldige strøk <b>BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling</b> .

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45991960, 45991975, 45991986, 45991994, 45992005, 45992013, 45992024, 45992032

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway

Tel: +47 32 24 43 00  
Fax: +47 32 84 13 85  
SDSscanox@scanox.no

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.