

TYRILIN Matt Beis

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Matt Beis er en alkydmodifisert vanntynnbar beis for utvendig treverk.

Egenskaper og fordeler

TYRILIN Matt Beis er en eksklusiv, høyteknologisk beis som gir panelet et langvarig transparent, vakkert, trendy og helmatt utseende. Produktet inneholder filmkonserverende midler som bidrar til å minske vekst av svertesopp på treoverflaten. Beisen er meget luktsvak, gir ingen glansrefleksjon og dermed ingen glansforskjeller. Grunning er ikke nødvendig.

Bruksområde

Kan brukes på nytt treverk, trykkimpregnert treverk og tidligere beiset treverk. **TYRILIN Matt Beis** brukes direkte på treverket uten grunning for å få best mulig lød og fargespill.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (base 2,7 L) og 10 L (base 9 L).
Fås i følgende baser	Gul base og svak gul base.
Brekking	Baser skal brykkes.
Glansgrad	5–10 ved 60°.
Generisk type	Produktet er basert på alkydolje og er forsterket med akryl.
Volumbasert tørrstoffinnhold	40 ± 2 volum%
Litervekt	1.12
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Det er svært viktig med god omrøring av produktet rett før og under bruk for å sikre et jevnt, helmatt utseende. Manglende omrøring kan føre til glansskjolder. Sørg for å få samme produksjonsnummer til hele arbeidet. Bokser/spann med med ulike produksjonsnumre bør blandes før bruk for å hindre nyanseforskjeller.

Linoljeholdig underlag kan gi blæring. Brannbeskyttet kledning inneholder salter som kan føre til avflaking eller saltutfelling.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel. Bruk pensel med syntetiske fibre, utviklet for vanntynnede malinger/beiser.

Arbeidsmetode: Stryk beisen godt ut og bearbeid kun 1–2 bordlengder av gangen. Dette fordi beisen tørker hurtigere enn vanlig oljebeis. Arbeid raskt og unngå å få beis på nabobordet. For å unngå tydelig overlapp må man arbeide uten opphold i hele bordets lengde. Dette gjelder særlig på høvlet treverk.

Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse 0.38 mm (0.015")
Viftevinkel 30–40°
Trykk ved dyse Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

TYRILIN Matt Beis kan sprøytes, men må etterstrykes med pensel.

Rengjøring av malerverktøy

Vann. Verktøyet rengjøres i såpe og vann eller penselrens og vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	5 – 10	100 – 200	40 – 80
Kommentarer:	Avhengig av underlaget.		

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C ved påføring og under tørking. Unngå påføring i direkte sollys. Beis ikke om det er fare for dugg eller regn før beisen er tørr.

Tørketider

Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tiden før overmaling.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %
Lufttemperatur 23 °C
Underlagstemperatur 23 °C

Overmalbar 12 timer

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nytt / ubehandlet treverk:	Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk må behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med TYRILIN Matt Beis . Nytt, uhøvlet treverk: Min. 2 strøk. Høvlet treverk: Min. 3 strøk. Høvlede flater slipes med slipepapir før beising.
Treverk som har stått ubehandlet lenger enn 3–4 uker:	Underlaget må være rent og tørt. Løse trefibre og værslitt tre stålborstes til friskt treverk. Vask flaten med BUTINOX Husvask og Kraftvask og desinfiser med BUTINOX Sopp- og Algefjerner . Uhøvlet treverk: Min. 2 strøk TYRILIN Matt Beis . Høvlet treverk: Min. 3 strøk TYRILIN Matt Beis .
Gammel værslitt beis:	Underlaget må være rent og tørt. Gammel værslitt beis børstes med kardask eller annet egnet redskap. Vask flaten med BUTINOX Husvask og Kraftvask og desinfiser med BUTINOX Sopp- og Algefjerner . Påfør minst 2 strøk TYRILIN Matt Beis .
Tidligere behandlede og intakte flater:	Underlaget må være rent og tørt. Rengjør flatene med BUTINOX Husvask og Kraftvask og påfør deretter BUTINOX Sopp- og Algefjerner . Påfør minst 2 strøk TYRILIN Matt Beis .

Vedlikehold

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Avfallshåndtering

Flytende beis må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

47267114, 47267125, 47267095, 47267106

NOBB modul nummer

41917696

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.