

BUTINOX Interiør Stue og Sov Matt

Produktbeskrivelse

Type

Høykvalitets matt akrylmaling. Den er allergivennlig, løsemiddelfri, vannbasert og luktsvak. Gir et elegant matt utseende og fin fargedybde.

Egenskaper og fordeler

Produktet er lett å påføre, tørker raskt, har god dekkevne og gulner ikke.

Bruksområde

3-i-1 maling til vegger, panel og list for innendørs bruk i sove- og oppholdsrom.

Underlag

Malingen benyttes som mellom- og toppstrøk på underlag som bygningsplater, glassfibervev, tapet, sandsparkel, skjøtemasse, puss, betong, panel og lister.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (BASE 2,7 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Baser kan ikke brukes ublandet (gjelder ikke hvit base). Baser skal blandes over Butinox Colour Manager.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	Matt 05
Tørrestoff pr volum	40 ± 2 volum%
Litervekt	1.4 (hvit base)
Flammepunkt	Closed cup (CC): Ikke relevant.
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller sprøyte. Bruk maleverktøy i Jordan Ultimateserien for å få et flott sluttresultat.

Påføring på slette vegger: Bruk en pensel til å male inntil tak, gulvlister og hjørner. Deretter rull ut malingen. Bruk gjerne et langskaft for å lette jobben. Malingen påføres fyldig og jevnt. Fyldige strøk sikrer god dekk, i tillegg til at det er lettere å få resultatet jevnt.

Påføring på panel: Generelt anbefales å benytte rull med umiddelbar etterstryking med pensel eller fordriver. Benyttes kun pensel, legg godt på, men ikke så mye at det renner. Malingen tørker raskt. Jobb derfor med mindre områder. Mal 1 til 2 panelbord av gangen. Et tips er å holde

temperaturen i rommet til ca. 18 °C mens du maler. Det gir lengre tørketid/åpentid og dermed bedre utflyt. Bruk en tynn pensel mellom panelbordene. Bruk en smal rulle på panelbordene først, og stryk over med en fordriver (pensel) eller en bred pensel rett etter at du har rullet ut malingen. Ev. kan man droppe rullen og kun bruke en bred pensel. På den måten får du en fin og jevn overflate.

Veiledende data for høytrykksprøying

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65–80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengjøring av maleverktøy

Rengjør med vann og BUTINOX Penselrens. Vask maleverktøyet i vann etter bruk. Bruk BUTINOX Penselrens dersom malingen sitter godt. Sett inn penslene med BUTINOX Penselrens etter bruk, så holder busten seg myk og fin til neste malejobb.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	40 - 50

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	30 min.
Overmalbar	2 t
Brukstørr / forsiktig bruk	Ca. 3 dager
Sterk belastning / gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Flatene vaskes med BUTINOX Interiørvask, nedmattes og avstøves.

Industrielt malte panelplater og lister: Vaskes først med TRESTJERNER Gulvrens, nedmattes og avstøves før grunning med BUTINOX Interiør Heftgrunn.

Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med **QUICK Bengalack Metallgrunning**. Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med SCANOX Sparkel for Treverk og slipes ned.

Grunning

Harde og blanke underlag grunnes med BUTINOX Interiør Heftgrunn. Nytt treverk, gulnet treverk og underlag misfarget med sot eller nikotin grunnes med BUTINOX Interiør Sperrende Maling.

Topptrøk

BUTINOX Interiør Stue og Sov Matt: Påfør 2 jevne og fylldige strøk.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 8,5. BUTINOX Interiørvask anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillt kravene til miljømerket Svanen.

Godkjenninger



Produktet anbefales av det Svenske Astma- og Allergiforbundet. Astma- og allergiforbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først etter 14 dager etter avsluttet påføring (TVOC <10 µg/m²/h). Utøv forsiktighet og sørg for god ventilasjon under utherdningstiden (2 uker).

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

49388685, 49388693, 49388704, 49388674

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.