

TRESTJERNER Sperregrunning

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet sperrende grunning basert på modifisert epoksyharpiks til innendørs bruk. Matt, hvit grunning til gulv og trapp.

Egenskaper og fordeler

Produktet begrenser muligheten for gjennomslag fra kvister i gran og furu. Reduserer misfarging og gjennomslag fra fargestoffer i eik og tropiske tresorter. Kvistgjennomslag er et fenomen som over tid vil kunne gjøre seg gjeldende.

Bruksområde

Benyttes innendørs på nye, nedslippte og tidligere behandlede tre- og parketgulv og trapper.

Produktdata

Emballasjestørrelser	2,7 L
Brekking	Produktet skal ikke brekkes eller blandes med andre produkter.
Farger	Hvit
Glansgrad	Matt
Litervekt	1.25
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull eller pensel.

Rengjøring av maleverktøy

Kun vann til rengjøring.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +14 °C. Lavere temperatur vil forringe herdingen og redusere de sperrende egenskapene til produktet. Luft godt, under og etter påføring.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	1 t
Overmalbar	12 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Alle underlag skal først renses med TRESTJERNER Gulvrens. Tidligere malte/lakkerte flater nedmattes og avstøves.

Grunning

Ubehandlet eller nedslipt underlag påføres 2 strøk TRESTJERNER Sperregrunning. Tidligere behandlede gulv og trapper påføres 1-2 strøk TRESTJERNER Sperregrunning. Grunningen MÅ tørke min. 12 timer etter hvert strøk.

Toppstrøk

Overmales med TRESTJERNER Gulvmaling.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

49724496

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.