

TRESTJERNER Gulvmaling

Produktbeskrivelse

Type

Høykvalitet vanntynnet polyuretan-forsterket alkydmaling.

Egenskaper og fordeler

TRESTJERNER Gulvmaling har høy slitestyrke, er luktsvak og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Produktet er lett å påføre, er hurtigtørkende og gir meget god vedheft til underlaget. Malingen gir en flott og jevn overflate.

Produktet leveres som Matt, Halvblank og Blank.

Bruksområde

Benyttes innendørs på tre, parkett, laminat, gulvbelegg og betong i tørre rom. Produktet kan påføres på egnet, trykkfast, avrettingsmasse. Skal ikke benyttes på nystøpt betong og/eller på fuktige flater.

På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes **TRESTJERNER Sigural Epoksy Gulvmaling**.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75L (base 0,68L kun i matt og halvblank), 3L (2,7L base) og 10L (base 9L kun i halvblank A- og B-base)
Fås i følgende baser	A, B og C.
Brekking	Baser skal blandes over Butinox Colour Manager . Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Ferdigfarger: Hvit.
Glansgrad	Matt (4) Halvblank (40) Blank (75)
Generisk type	Vanntynnet polyuretan-forsterket alkydmaling.
Volumbasert tørrstoffinnhold	36 ± 2 volum%
Litervekt	1.2
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 92 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før og under arbeidet. Innhold i emballasje med forskjellige produktionsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull og pensel. Etterstryk med pensel, ved bruk av rull, for å unngå struktur i filmen. Påfør 2–3 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fyldig og jevnt.

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og penselrens.

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	6 – 8	125 – 167	45 – 60

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C ved bruk av produktet.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørk/herding vesentlig.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	Ca. 2 timer
Overmalbar	Min. 8 timer
Bruktørr	24 timer

Unngå sterk belastning (f.eks vask av gulv, skyve møbler, tildekking) de to første ukene etter påføring. Malingen trenger 3–4 uker for å oppnå full slitestyrke.

Bruksanvisning

Tre/Parkett:	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer. Renses med TRESTJERNER Gulvrens . Tidligere malte/lakkerte flater nedmattes og avstøves. Ubehandlet eller nedslipt underlag påføres 2 strøk TRESTJERNER Sperregrunning . Tidligere behandlede gulv påføres 1-2 strøk TRESTJERNER Sperregrunning . Grunningen MÅ tørke min. 12 timer etter hvert strøk. Påfør deretter 2-3 strøk TRESTJERNER Gulvmaling .
Laminat:	Laminat trenger ingen grunning. TRESTJERNER Gulvmaling fungerer godt på eldre laminatgulv. Det finnes moderne, glatte laminatgulv som ikke er egnet til overmaling. Sett en prøve på et lite synlig sted for å sjekke heft til underlaget.
Betong:	TRESTJERNER Gulvmaling anvendes på eldre ubehandlede og tidligere malte betonggulv, samt på gulv som er påført avrettingsmasse. Ubehandlede gulv må syrevaskes eller maskinslipes for å fjerne slamlag. Flaten må være ren, tørr og fri for fett- og oljestoffer. Skader i betongen utbedres. På tidligere malte flater fjernes løstsittende maling og rengjøres med TRESTJERNER Gulvrens . Blanke flater nedmattes. Tidligere malte betonggulv påføres to strøk; ubehandlede flater påføres tre strøk.
Gulvbelegg:	TRESTJERNER Gulvmaling fungerer godt på eldre homogene vinyl og linoleum-belegg. Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før overmaling.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tomme, tørre spann kan leveres sammen med annet metallavfall. Flytende maling/sparkel og vaskevann med malingrester leveres til nærmeste avfallsmottak. Må være tomt og tørt.



Miljømerking



Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM® NOR.

Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

Egenskapskriteriene i BASTA (2022:A1)

- BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)
- Hea 02: VOC exemplary emission (CDPH method 1.2 (2017)) and the VOC content for One-pack performance coatings (100 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Scanox AS.

BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02-02: Mønstergyldig nivå. VOC-innhold for "En-komponent spesialmaling" (100 g/l) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.
- Mat 02: Produktets sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske prioriteringslista (A20-lista) og REACH godkjennings-/autorisasjonslista – Vedlegg XIV, forbud og begrensninger – Vedlegg XVII og SVHC kandidatlista.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innhold for "En-komponent spesialmaling" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.
- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

Dette dokumentet dekker informasjon om:

TRESTJERNER Gulvmaling Matt: Produkt ID 28540, Produktkode 23T

TRESTJERNER Gulvmaling Halvblank: Produkt ID 3420, Produktkode 14P

TRESTJERNER Gulvmaling Blank: Produkt ID 20780, Produktkode 19F

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

TRESTJERNER Gulvmaling Matt: 48271595, 48271383, 48133574, 48133585, 48271606, 48271364, 48271614, 48271372

TRESTJERNER Gulvmaling Halvblank: 45426776, 28198315, 45426742, 25977471, 28198281, 45426757, 25977489, 45100440, 45426761, 25977497

TRESTJERNER Gulvmaling Blank: 47254703, 47254718, 45662854, 45662865, 47254722, 47254737, 47254741, 47254756

NOBB modul nummer

42064344

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.