

TAKSITT Grunning for Takstein

Produktbeskrivelse

Type

TAKSITT Grunning for Takstein er en vanntynnbar, klar grunning spesialutviklet for takstein.

Egenskaper og fordeler

Den beskytter mot begroing og forvitring. Grunningen gir god inntrengning og gir god heft til **TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak**.

Bruksområde

TAKSITT Grunning for Takstein er en utmerket grunning til sement takstein. Kan også brukes på betong og eternitt (ikke supereternitt). Ved tvil om behandling bør Scanox AS kontaktes.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 og 10 L.
Brekking	Skal ikke brekkes over BUTINOX Colour Manager .
Glansgrad	Matt
Generisk type	Akryl.
Volumbasert tørrstoffinnhold	19 ± 2 volum%
Tørrstoffinnhold basert på vekt	21 ± 2 Teoretisk vekt%
Litervekt	1.03 Teoretisk
pH-verdi	8.5
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller sprøyte.

Ved bruk av rull og pensel anbefales det først å påføre ett fyldig strøk med rullen. Bruk deretter pensel og påfør grunningen godt inn i alle kanter og hjørner. Arbeid i mindre felt av gangen for å sikre at overlapp ikke synes. Ta f.eks. 2-3 takstein i bredden og jobb deg helt fra topp til bunn.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.017-0.023"
Viftevinkel	40-50°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **BUTINOX** Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	5 - 7	143 - 200	27 - 38
Kommentarer:	Avhengig av underlagets beskaffenhet.		

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Skal ikke påføres i direkte sollys. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	4 t
Må overmales innen	2 dager

Produktet skal overmales.

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Sement takstein:	Bruk høytrykkspyler og spyl grundig bort alt av løse sandpartikler, alger, sopp og mose. Gå forsiktig, det er tryggest å gå der det enten allerede er spylt helt rent, eller der underlaget er helt tørt. Se mer informasjon om sikkerhet i brosjyre og på scanox.no. Steinen må tørke godt før påføring av 1-2 strøk TAKSITT Grunning for Takstein , avhengig av underlagets beskaffenhet. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak .
Eternitt:	Bruk høytrykkspyler og spyl grundig bort alt av løse sandpartikler, alger, sopp og mose. Gå forsiktig, det er tryggest å gå der det enten allerede er spylt helt rent, eller der underlaget er helt tørt. Se mer informasjon om sikkerhet i brosjyre og på scanox.no. Steinen må tørke godt før påføring av 1 strøk TAKSITT Grunning for Takstein , avhengig av underlagets beskaffenhet. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak .

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

51408745, 51408753

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.