

# QUICK Bengalack Universal

## Produktbeskrivelse

### Type

**QUICK Bengalack Universal** er en alkydbasert toppstrøksmaling.

### Egenskaper og fordeler

**QUICK Bengalack Universal** gir en hard og slitesterk overflate. **QUICK Bengalack Universal** er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Produktet leveres som Blank, Silkematt og Matt (kun sort).

### Bruksområde

**QUICK Bengalack Universal** benyttes innvendig og utvendig som dekkstrøk på metall, tre og hardplast. Benyttes på landbruksredskaper, jernkonstruksjoner, maskiner, portstolper, gjerder/hegn, sykler, møbler, innredninger o.l.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	Ferdigfarger: 0,25 L og 0,75 L. Baser: 0,68 L og 2,7 L.
<b>Fås i følgende baser</b>	0,68 L Blank: A, B, C, gul og gul/orange. 0,68 L Silkematt: A, B og C. 2,7 L Blank: A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal fargebrekkes før bruk.
<b>Farger</b>	0,25 L Blank: Hvit, Sort, Signalgul, Signlrød. 0,25 L Silkematt: Hvit, Sort. 0,75 L Blank: Hvit, Sort. 0,75 L Silkematt: Hvit, Sort, Aluminium. 0,75 L Matt: Sort.
<b>Glansgrad</b>	Blank (ferdigfarger, baser): 90–100 Silkematt (ferdigfarger, baser): 10–16 Silkematt (Aluminium): 25–35 Matt (ferdigfarge): 4–7
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	41 ± 2 volum% Hvit
<b>Litervekt</b>	1.14 Hvit
<b>Flammepunkt</b>	36 °C

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

### Påføringsutstyr/-metoder

Flat pensel, korthåret rull/fordriver.

Rør godt om til malingen får en jevn konsistens. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.017–0.021"
Viftevinkel	30–50°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	10 – 12	83 – 100	34 – 41

### Tynner

White Spirit.

### Forhold under påføring

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

### Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 5 timer
Brukstørr / forsiktig bruk	Min. 10 timer
Sterk belastning / gjennomherdet	3–4 uker

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nytt jern og stål:	Avfettes med <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> eller <b>UNIVERSALTYNNER NR. 1</b> . Vask med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> (tynnet med vann 1:10). Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med <b>QUICK Bengalack Gunning</b> . Toppstrøk: To strøk <b>QUICK Bengalack Universal</b> i anbefalt filmtykkelse.
Tidligere malt jern og stål:	Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes. Vask med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> (tynnet med vann 1:10). Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med <b>QUICK Bengalack Gunning</b> . Toppstrøk: To strøk <b>QUICK Bengalack Universal</b> i anbefalt filmtykkelse.
Galvanisert stål og lettmetall:	Avfettes med <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> eller <b>UNIVERSALTYNNER NR. 1</b> . Vaskes med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> , spedd 1:5 med vann. Skyll grundig med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med <b>QUICK Bengalack Gunning</b> . Toppstrøk: To strøk <b>QUICK Bengalack Universal</b> i anbefalt filmtykkelse.
Hardplast:	Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger. Vask med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med <b>QUICK Bengalack Gunning</b> . Toppstrøk: To strøk <b>QUICK Bengalack Universal</b> i anbefalt filmtykkelse.

## Vedlikehold

### Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

Dette dokumentet dekker informasjon om:

**QUICK Bengalack Universal Blank**: Produkt ID 43862, Produktkode 6AJ

**QUICK Bengalack Universal Silkematt**: Produkt ID 40822, Produktkode 26W

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

**QUICK Bengalack Universal Blank**: 55805396, 55805400, 55805415, 55805426, 55805434, 55805445, 55805453, 55805464, 55805472, 55805483, 55805498, 55805502, 55805517, 55805521.

**QUICK Bengalack Universal Silkematt**: 55807920, 55807935, 55807946, 55807954, 55807965, 55807973, 55807984, 55807992, 55808003.

### NOBB modul nummer

42168659

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.