

## QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray

### Produktbeskrivelse

#### Type

**QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray** er en alkydbaseret metalmaling, der er tilsat specielle råstoffer for at forebygge og forhindre rustdannelse.

#### Egenskaber og fordele

**QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray** er grunder og topstrøg i samme produkt. Produktet danner en blank, slidstærk og hård overflade, som er vejrbestandig og har god modstand over for vand og kemikalier. Specielt velegnet på områder, hvor det er svært at komme til med en pensel.

#### Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs til overfladebehandling af jern og stål. Anvendes på genstande som fx cykler, hegn, stolper, portlåger, redskaber, maskiner, stålkonstruktioner og lign.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Spraydåse (nettoindhold ca. 400 ml).
<b>Kulører</b>	Sort blank, Hvid blank.
<b>Glansgrad</b>	Blank: 90-100.
<b>Flammepunkt</b>	Lukket beholder: -7°C (19.4°F)
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 840 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Drivgas: Butan/propan.  
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Omrystes kraftigt før brug i 2 minutter. Hold spraydåsen mest muligt lodret under spraying. Spray ensartet og tyndt i en afstand af ca. 30 cm. Hold spraydåsen i bevægelse under påføring. Spray først horisontalt. Efter 5 minutter sprayer vertikalt. Gentages med ca. 5 min. mellemrum til ønsket effekt. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayeres til der kun kommer luft ud.

#### Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

#### Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 5 min
Klar til brug / forsigtig brug	Min. 1 time
Stor belastning / gennemhærdet	3- 4 uger

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag:	Rustet stål (og nyt/tidligere malet jern og stål).
Forbehandling	Fjern løstsiddende rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Rengør underlaget med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens</b> , se brugsanvisning for produktet og skyl af. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Grundning:	Ikke nødvendigt.
Topstrøg:	2 strøg <b>QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray</b> . I områder med stor belastning og i saltholdige miljøer anbefales 3-4 strøg for optimal beskyttelse.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Miljømærkning

**BREEAM<sup>®</sup> NOR** Produktet opfylder kravene i BREEAM-NOR for VOC og A20-listen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4213602

Sikkerhedsregler

**3-1**

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
Fax: +45 76 30 32 41  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.