

## QUICK Bengalack Rett på rust Spray

### Produktbeskrivelse

#### Type

**QUICK Bengalack Rett på rust Spray** er en alkydbasert metallmaling tilsatt spesielle råstoffer for å motvirke og forhindre rustdannelse.

#### Egenskaper og fordeler

**QUICK Bengalack Rett på rust Spray** er grunning og toppstrøk i ett produkt. Produktet danner en blank, slitesterk og hard overflate som er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Spesielt godt egnet på områder hvor det er vanskelig å komme til med pensel.

#### Bruksområde

Benyttes innendørs og utendørs til overflatebehandling av jern og stål. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/ hegn, portstolper, redskaper, maskiner, stålkonstruksjoner o.l.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml).
<b>Farger</b>	Sort blank, Hvit blank.
<b>Glansgrad</b>	Blank: 90–100.
<b>Flammepunkt</b>	Closed cup (CC): -7°C (19.4°F)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet inneholder maks 840 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Drivgass: Butan/propan.  
Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand på ca. 30 cm. Hold boksen i bevegelse under påføring. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min., sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Etter bruk, snu boksen på hodet og spray til det bare er drivgass som kommer ut.

#### Forhold under påføring

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

#### Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overmalbar Ca. 5 min  
Brukstørr / forsiktig bruk Min. 1 time  
Sterk belastning / gjennomherdet 3– 4 uker

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag:	Rustet stål (og nytt/tidl. malt jern og stål).
Forbehandling	Fjern løstsittende rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> og etterskyll. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Grunning:	Ikke nødvendig.
Toppstrøk:	2 strøk <b>QUICK Bengalack Rett på rust Spray</b> . I områder med stor belastning og i saltholdig miljø anbefales tre til fire strøk for optimal beskyttelse.

## Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



## Miljømerking

**BREEAM**<sup>®</sup> NOR Produktet tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR til VOC og A20 listen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55808336, 55808340

### NOBB modul nummer

42169174

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway

Tel: +47 32 24 43 00

Fax: +47 32 84 13 85

SDSscanox@scanox.no

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.