

TYRILIN Terrassebeis

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Terrassebeis er en transparent høykvalitets behandling for impregnert treverk, basert på værbestandige alkydoljer, blandet med naturproduktet tjære.

Egenskaper og fordeler

Beisen gir en vakker og slitesterk overflate med opptil 3 års vedlikeholdsintervall. **TYRILIN Terrassebeis** er spesialutviklet for å gi vakker lød og tåle et barskt klima. Beisen er laget av utvalgte oljer og tretjære, og inneholder aktive midler mot overflatesopp. Terrassebeisen er forsterket med UV-filter og transparente pigmenter av høy kvalitet for god værbestandighet og vakker lød og leveres derfor kun i fire ferdigfarger. Beisen har svært god inntrengningsevne og gir en god vannavvisende overflate. Kan påføres i minusgrader. Underlaget må være tørt og rimfritt.

TYRILIN Terrassebeis har et høyt tørrstoffinnhold og trenger godt inn i treverket.

Bruksområde

Anbefales på trykkimpregnert og vakuumpregnert trevirke som f.eks. terrassegulv, leegger, hagemøbler etc.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L
Farger	Ferdigfarger: Varg, Gaupe, Rødrev og Jerv.
Glansgrad	Matt utseende: 1 strøk TYRILIN Terrassebeis Blankt utseende: 3 strøk TYRILIN Terrassebeis
Generisk type	Produktet er basert på værbestandige alkydoljer blandet med tretjære.
Volumbasert tørrstoffinnhold	39 ± 2 volum%
Litervekt	0.9
Flammepunkt	Closed cup (CC): 55°C (131°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 493 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før og under arbeidet. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

Utseendet kan variere noe avhengig av underlaget, som for eksempel på ulike tresorter. Utsvetting av harpiks rundt kvister og lignende vil naturlig kunne forekomme.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull + beispensel; eller kun beispensel. Best resultat oppnås ved å påføre produktet med rull og etterstryke med beispensel.

Behandle 2-3 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av overskytende beis med en tørr pensel eller lofri fille. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Rengjøring av malerverktøy

White spirit. Vask deretter med såpe og lunkent vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	6 - 8	125 - 167	49 - 65
Kommentarer:	Avhengig av underlagets sugeevne.		

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Kan påføres i minusgrader. Underlaget må være tørt og rimfritt.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørk/herding vesentlig.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	6-8 timer
Brukstørr / forsiktig bruk	Ca. 24 timer

Bruksanvisning

Underlaget må være rent og tørt. Nye flater rengjøres med **BUTINOX Terrasselysner** og etterskylles med vann. Skitne flater vaskes med **BUTINOX Kraftvask**.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nytt impregnert treverk:	<p>Vaskes med BUTINOX Terrasselysner før behandling. Det anbefales at nye impregnerte terrassebord får tørke i minimum 2 måneder før de behandles. Impregneringsmidlet skal være uttørket og fiksert i treverket, slik at det ikke påvirker oljens farge og tørkeprosess.</p> <p>På grunn av normalt sett høyt innhold av fukt og impregneringssalter i nytt impregnert treverk, kan dette gi problemer i forhold til heft og avflaking. Ved første gangs behandling av nytt impregnert treverk, skal det aldri påføres mer enn ett strøk TYRILIN Terrassebeis. Fortsett behandling som nevnt under for "Tidligere behandlet terrassegulv".</p> <p>Det anbefales at det går 3 år før videre behandling med TYRILIN Terrassebeis. Deretter vanlig vedlikehold med vasking og ett strøk TYRILIN Terrassebeis. Behandle 3-4 bord i hele lengden av gangen.</p>
Tidligere behandlet terrassegulv og ubehandlede slitte flater:	<p>Gammel olje og beis fjernes med BUTINOX Terrassebeisfjerner, etterbehandles med BUTINOX Terrasselysner og etterskylles med vann. Ubehandlete slitte flater med løse nedbrutte fibre slipes/børstes ned til friskt treverk.</p> <p>Ønskes et matt utseende påføres kun ett nytt strøk TYRILIN Terrassebeis. Ønskes en overflate med høy glans og økt slitestyrke, påføres tre strøk TYRILIN Terrassebeis.</p> <p>Deretter vanlig vedlikehold med vasking og ett strøk TYRILIN Terrassebeis. Behandle 3-4 bord i hele lengden av gangen.</p>

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

40625030, 40624991, 40625006, 40625014

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.