

## BUTINOX Oljedekkbeis

### Produktbeskrivelse

#### Type

Oljedekkbeis for utvendig treverk.

#### Egenskaper og fordeler

**BUTINOX Oljedekkbeis** gir dekkende avdempet trestruktur med god beskyttelse og holdbarhet. Fyldig konsistens og god utflyt. Kan påføres i minusgrader.

#### Bruksområde

Benyttes i system med **BUTINOX Oljegrunning** eller **BUTINOX Futura Grunning**. Anbefales på nytt grunnet, grunnet trykkimpregnert eller tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk utendørs. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Bart metall grunnes først med **QUICK Bengalack Metallgrunning**.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 (base 2,7) og 10 (base 9) liter.
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B, C, oker, oksydrød og gul.
<b>Brekking</b>	Baser skal fargebrekkes før bruk.
<b>Farger</b>	Hvit.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	54 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.22
<b>Flammepunkt</b>	Closed cup (CC): 62°C (143.6°F)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. B/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Underlag som tidligere har vært behandlet med tjære- eller mineralholdig beis, kan gi misfarging. Underlag behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rull + beispensel; eller kun beispensel.

#### Veiledende data for høytrykksprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
<b>Viftevinkel</b>	65-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	150-180 kg/cm <sup>2</sup>

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

## Rengjøring av malerverktøy

BUTINOX Penselrens.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk:	5 - 8	125 - 200	68 - 108
Anbefalt, høvlet treverk:	10 - 12	83 - 100	45 - 54

## Tynner

Skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Dugg på halvtørr behandling kan gi mattskjolding. Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer.

## Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tiden før overmaling.

**Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:**

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

**Overmalbar** 24 timer

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt treverk:	Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med 1 x <b>BUTINOX Oljegrunning</b> . Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Påfør 2 strøk <b>BUTINOX Oljedekkbeis</b> . Stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk endevedsbehandling.
Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker:	Vask med <b>BUTINOX Husvask</b> . Skyll godt med rent vann. Stålbørstes med stålkardask, skrapes eller slipes med egnet redskap. Fjern løse trefibre. Påfør <b>BUTINOX Sopp- og algedreper</b> iht. bruksanvisningen. Påfør <b>BUTINOX Oljegrunning</b> . Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Påfør 2 strøk <b>BUTINOX Oljedekkbeis</b> . Stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk endevedsbehandling.

Bart og værslitt treverk:	Vask med <b>BUTINOX Husvask</b> . Skyll godt med rent vann. Stålbørstes med stålkardask, skrapes eller slipes med egnet redskap. Fjern løse trefibre. Påfør <b>BUTINOX Sopp- og algedreper</b> iht. bruksanvisningen. Påfør <b>BUTINOX Oljegrunding</b> . Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.  Påfør 2 strøk <b>BUTINOX Oljedekkbeis</b> . Husk endevedsbehandling.
Tidligere behandlede og intakte flater:	Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll godt med rent vann. Påfør <b>BUTINOX Sopp- og algedreper</b> iht. bruksanvisningen.  Påfør 1-2 strøk <b>BUTINOX Oljebeis</b> . Stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk endevedsbehandling.
Gammel værslitt beis, dekkbeis eller maling:	Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll godt med rent vann. Stålbørstes med stålkardask, skrapes eller slipes med egnet redskap. Fjern løse trefibre. Påfør <b>BUTINOX Sopp- og algedreper</b> iht. bruksanvisningen. Bart treverk grunnes med <b>BUTINOX Futura Grunding</b> .  Påfør 2 strøk <b>BUTINOX Oljedekkbeis</b> . Stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk endevedsbehandling.

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Kan lagres og brukes i minusgrader.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

22529556, 22529564, 48959146, 22529648, 22529713, 22529762, 22529655, 22529721, 22529663, 22529739, 22529770, 22529754

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.