

## BUTINOX Tak og Vegg 07

### Produktbeskrivelse

#### Type

**BUTINOX Tak og Vegg 07** er en løsemiddelfri, silkematt lateksmaling for innendørs bruk.

#### Egenskaper og fordeler

Er meget hurtigtørrende og luktsvak. Gir ingen gulning.

#### Bruksområde

Benyttes som grunnings- eller toppstrøk på underlag av bygningsplater, glassfiberstrie, papirtapet, sparkel, puss og betong, hvor kravene til slitestyrke er moderate.

#### Underlag

På miljø- og vinyltapeter anbefales akrylbaserte **BUTINOX Interiør Stue Gang og Sov / Stue Sov Matt / Barnerom / Kjøkken og Bad / Sperrende Maling**.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (base 2,7 L) og 10 L (base 9 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit/A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal fargebrekkes før bruk.
<b>Farger</b>	Hvit
<b>Glansgrad</b>	Silkematt (07)
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	38.5 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.3
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller sprøyte.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.017–0.023"
<b>Viftevinkel</b>	40–50°
<b>Trykk ved dyse</b>	150–200 kg/cm <sup>2</sup>

#### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	8 - 10	100 - 125	38 - 48

## Tynner

Vann.

## Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal være over +10°C ved påføring.

## Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	Ca. 30 min.
Overmalbar	Ca. 2 timer
Bruktørr / forsiktig bruk	Ca. 24 timer

## Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Ubehandlet:	Underlaget må være rent og tørt. Grunning: <b>BUTINOX Tak og Vegg 07</b> . Toppstrøk: <b>BUTINOX Tak og Vegg 07</b> . Påfør 1-2 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fylldig og jevnt.
Tidligere behandlet:	Underlaget må være rent og tørt. Gammel, blank maling rengjøres med <b>BUTINOX Interiørvask</b> og nedmattes med slipepapir. Grunning: <b>BUTINOX Tak og Vegg 07</b> . Toppstrøk: <b>BUTINOX Tak og Vegg 07</b> . Påfør 1-2 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fylldig og jevnt.

## Rengjøring av søl

Rengjøring med litt såpe og vann.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

51221864, 51221872, 51221883, 51221898, 51221902, 51221917

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)

---

versjonen være gjeldende.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside [www.scanox.no](http://www.scanox.no) for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.