

TYRILIN Panelhvit

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Panelhvit er en vanntynnbar overflatebehandling som gir et hvittonet, lyst naturlig utseende.

Egenskaper og fordeler

Produktet inneholder naturolje, voks, UV-filer og antioksidierende midler som effektivt beskytter treverk mot gulning. Meget luktsvak. Lett å påføre. Produktet er klart til bruk og kan påføres i ett eller to strøk. Alt etter ønsket utseende.

Bruksområde

TYRILIN Panelhvit benyttes innendørs på tidligere panellakkerte, oljede, beisede og ubehandlede trepanel på tak og vegger av furu og gran – uten innfarging. NB: Ikke egnet til flater med stor belastning (gulv m.m.).

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 liter.
Litervekt	1.2
pH-verdi	9
Flammepunkt	Closed cup (CC): 62°C (143.6°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 42 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Lakkpensel, fordriver.

Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. For å unngå tydelig overlapp må man arbeide uten opphold i hele bordets lengde.

Rengjøring av malerverktøy

Rengjøring med litt såpe og vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt: 15 – 30

Tynner

Vann.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Best resultat oppnås ved romtemperatur på ca 15 °C pga. rask tørk.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Fra 2 timer til 1 døgn avhengig av underlag og temperatur.
Brukstørr / forsiktig bruk	Ca. 2 timer.
Sterk belastning / gjennomherdet	1–3 uker.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør alltid først med **TYRILIN Panelrens**.

Toppstrøk

1–2 strøk TYRILIN Panelhvit. Ønskes et hvitere utseende, påføres et nytt strøk etter at første strøk er tørt.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Holdbarhet ved 23 °C

Holdbarhet: 2 år i uåpnet spann.

Avfallshåndtering

Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

41523275

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00

Fax: +47 32 84 13 85

SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.